



## RUBBER SERVICE SRL

HOJA TECNICA

### ANTIADHERENTE LIQUIDO

#### Dispersión acuosa de **Antiadherente P**

Este material pre dispersado se presenta como una solución apropiada para aquellas empresas que no poseen los equipos necesarios para la correcta dispersión de **Antiadherente P** en agua.

El estado de pre dispersión de **Antiadherente Líquido** permite una rápida dilución a las concentraciones de uso, simplemente agregando la cantidad necesaria sobre agua a temperatura ambiente y homogeneizando con leve agitación.

Las características de uso son las mismas detalladas en la hoja correspondiente a **Antiadherente P**

#### Propiedades:

Composición: Dispersión acuosa de **Antiadherente P**

Concentración: 18 – 22 % de sólidos.

Ph: 7,5 – 10,5

Solvente: Agua

Viscosidad: 0,5 – 2,5 minutos en copa Fort Nro 3 a 25 °C

#### Dosificación:

El agregado de 6 a 12% en peso de **Antiadherente Líquido** en agua será suficiente para producir una película que evitará el pegado entre planchas para la mayoría de los compuestos usuales en la industria.

#### Observaciones:

La finísima película antiadherente que se deposita sobre mezclas crudas, es absolutamente compatible con los cauchos, y no produce inconvenientes de falta de adhesión durante la vulcanización

#### Envases:

Tambores 200kg/bidones 20kg

#### Estabilidad:

24 meses aproximadamente, dependiendo de las condiciones de almacenamiento.

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.

Besares 4585 (1702) Ciudadela, Buenos Aires, Argentina

Teléfono : 54-11-4657-2992 Fax : 54-11-4657-5040

[www.rubberservice.com.ar](http://www.rubberservice.com.ar)



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015