

Vibracure® A100

O **Vibracure® A-120** é um Plastificante monomérico primário de médio peso molecular e de fina performance. Foi desenvolvido para preencher necessidades econômicas e de aplicação na formulação dos plastificantes que requerem baixa volatilidade e boa característica de fixação. Seu maior uso está: em compostos de PVC, em polímeros de cloro etileno, em nitratos de celulose e na borracha sintética. Está em todos os tipos de aplicações vinílicas incluindo: sapatos, fios, cabos, plastissois.

ESPECIFICAÇÕES		
	Unidade	Valores
Teor de Esteres	% CG	99,0 min.
Densidade (20/4°C)		0,970 - 0,979
Cor	PT/Co	30 máx.
Acidez Livre	mg KOH/g	0,10 máx.
Água	% Peso	0,10 máx

As garantias do Produto são aplicáveis, desde que seu uso, manuseio e estocagem, sejam de forma adequada, conforme recomendações.

PROPRIEDADES		
	Unidade	Valores
Fórmula Química		C26H42O4
Peso Molecular		418
Índice de refração, 25	°C	1,480 - 1,486
Ponto de fulgor	°C	220
Viscosidade, 20°C	cP	100 a 110
Estado físico		Líquido Viscoso

* Os valores de propriedades acima são dados de referência, não se constituindo parâmetros de garantia.


Embalagens

Balde de 20,4 Kg ou Tambor de 194,0 Kg

Validade

O produto tem validade de 1 ano, desde que observadas as condições de armazenamento e conservação do produto.

Classificação

Número de risco:	PRODUTO NÃO ENQUADRADO NA PORTARIA EM VIGOR SOBRE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS DE ACORDO COM A PROVISÃO ESPECIAL 242 RESOLUÇÃO ANTT 420/04	
Número da ONU:		
Classe de risco:		
Descrição da Classe		
Grup de embalagem:		



A company of the
LANXESS
Group

The information contained herein relates to a specific Chemtura product and its use, and is based on information available as of the date hereof. Additional information relating to the product can be obtained from the pertinent Material Safety Data Sheets. NOTHING IN THIS TECHNICAL DATA SHEET SHALL BE CONSTRUED TO CONSTITUTE A REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCTS CHARACTERISTICS, USE, QUALITY, SAFETY, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Nothing contained herein shall constitute permission or recommendation to practice any intellectual property without the permission of the owner.

The Chemtura logo is a trademark of Chemtura Corporation or one of its subsidiaries.

Copyright © 2016 Chemtura Corporation. All rights reserved.

North America

+1.800.325.6252
customer.care@chemtura.com

Europe, Middle East & Africa

+44.161.875.3800
emea.export@chemtura.com

South & Central America

+55.19.3522.5000
Atendimento.cliente@chemtura.com

Asia Pacific

+86.21.3866.6509
orders.apac@chemtura.com

